



PRIMER UNIVERSAL GRIS

Serie No. 3035

1 | DESCRIPCIÓN

Fondo universal alquídico nitrocelulosico, para superficies metalicas especialmente diseñado para uso en la industria automotriz, de secado rápido. Se puede recubrir con una gran variedad de acabados como: esmaltes sintéticos, lacas nitro y acrílicas, además de poliuretano.

2 | VENTAJAS

- Secado rápido.
- Acabado mate.
- Buena adherencia.
- Se puede recubrir en con una gran variedad de acabados.

3 | USOS TÍPICOS

Este producto se utiliza como primario en el repintado de unidades automotrices.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 3035
- Tipo Genérico: Alquídico Nitrocelulósico.
- Color: Gris
- Brillo: Mate
- Sólidos por peso: 45%
- Sólidos por volumen: 32%
- Rendimiento teórico: 48 m² /gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad: 100 - 105 KU.
- Peso por galón: 9.31 libras a 25 °C.
- Tiempo de secado (25 °C, 50% H.R):
 - Al tacto: 5 - 15 minutos.
 - Total: 1 hora.
- Solvente de dilución Thinner laca.
- Solvente de limpieza: Thinner laca.

5 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite perfectamente antes de usar. No mezclar con otro producto. Diluir únicamente con Thinner laca según la viscosidad de aplicación deseada.

6 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que puede interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. Si fuera necesario lijar para corregir imperfecciones. Para la limpieza del sustrato es recomendable emplear el desengrasante.

7 | MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto debe ser aplicado con pistola de aire, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- Presión de pistola de aire: 30 – 45 psi.
- Distancia entre pistola y superficie: 20 – 30 cm.
- Tiempo de oreo entre capas: 10 minutos, mínimo.
- Tiempo de aplicación de acabado: 1 hora mínimo.
- Espesor de película seca recomendada: 1.0 – 1.5 mils.

8 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner laca en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

9 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- No exponer al fuego.

10 | HMIS

- Salud: 2.
- Inflamabilidad: 3.
- Reactividad: 0.

11 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.