



ESMALTE SINTÉTICO

Serie No. 47XX

1 | DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico sintético modificado de secado rápido para repintado de unidades de transporte y maquinaria agrícola e industrial.

2 | VENTAJAS

- Alto brillo.
- Alta dureza.
- Excelente adherencia.
- Excelente poder cubriente.
- Secado rápido.

3 | USOS TÍPICOS

Repintado de unidades de transporte, rotulación de camiones, tráiler, microbuses, etc.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: 47XX
- Tipo genérico: Alquídico.
- Colores: Amplia gama de colores. Consultar a un ejecutivo de ventas.
- Brillo: 90% a 60°, mínimo.
- Sólidos por peso: 59%.
- Sólidos por volumen: 44%.
- Rendimiento teórico: 66.7 m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad: 90 - 100 KU.
- Peso por galón: 9.93 libras a 25 °C.
- Tiempo de Secado (25 °C, 50% H.R.):
 - Al tacto: 1 hora aproximadamente.
 - Repintado: 4 horas aproximadamente.
- Solvente de dilución: Thinner Sintético.
- Solvente de limpieza: Thinner Sintético.

*Especificaciones técnicas en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.

5 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto puede ser mezclado con otros componentes de la misma línea así como con thinner sintético para dar el color y viscosidad deseada de aplicación. Agite perfectamente antes de usarse para obtener una correcta igualación de color así como una viscosidad homogénea.

6 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. Se recomienda utilizar algún primario sintético universal de la línea 3000.

7 | MÉTODO DE APLICACIÓN

- Utilizar aspersion con pistola o soplete.
- Presión de aire en la pistola: 30 – 45 psi.
- Distancia entre la pistola y la superficie: 20 – 30 cm.
- Tiempo de oreo entre manos: 20 - 30 minutos.
- Espesor de película: 2.0 – 2.5 mils.

8 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner sintético en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

Este producto no debe ser expuesto al exterior por períodos prolongados. Mantenga alejado de sitios con altas temperaturas, chispas o llamas abiertas.

9 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- No exponer al fuego.

10 | HMIS

- Salud: 2.
- Inflamabilidad: 3.
- Reactividad: 0.

11 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.