



BARNICES ALQUÍDICOS

Serie No. 808X

1 | DESCRIPCIÓN

Producto formulado a partir de resina alquídica, de rápido secado y excelente brillo. Proporciona una alta protección a la superficie, disimula imperfecciones y brinda protección contra golpes y ralladuras. Alarga la vida útil de las piezas de madera.

2 | VENTAJAS

- Alto brillo.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Restaura superficies de madera.
- Amplia variedad de tonalidades.
- Forma una excelente barrera protectora.

3 | USOS TÍPICOS

Apto para todo tipo de trabajo en carpintería y ebanistería. Este producto es altamente recomendable para la renovación de muebles de madera. Su uso se debe limitar al interior, no apto para exteriores.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Línea No. 809X.
- Tipo genérico: Alquídico.
- Brillo: 85% a 60°
- Color: Revisar tonalidades disponibles según la línea.
- Peso por galón: 7.38 libras a 25°C.
- Viscosidad: 60 - 65 KU.
- Sólidos en peso: 36%.
- Sólidos en volumen: 30%
- Rendimiento Teórico: 44.8 m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Tiempo de secado (25°C- 50 % H.R.):
 - Al tacto: 4 horas.
 - Repintado 16 horas.
- Solvente de limpieza: Solvente mineral.
- Solvente de dilución: Solvente mineral.

*Datos técnicos en base a tono transparente, para otras tonalidades puede variar ligeramente.

5 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite perfectamente. Diluya el barniz según la viscosidad deseada, usando solvente mineral. Este producto puede ser mezclado con otros barnices de la misma línea.

6 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, y cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. Es altamente recomendable suministrar sellador o fondo de la línea de la línea 808X previo a la aplicación de la laca (Ver Hojas técnicas del Sellador o Fondo). Deje secar entre capas y aplique hasta lograr una textura deseada.

7 | MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede ser aplicado con brocha o pistola de aire. El uso de pistola genera un acabado más satisfactorio. Repita el proceso hasta que haya alcanzado un resultado satisfactorio.

8 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner laca en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque. Manténgase alejado de fuentes de ignición.


9 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- No exponer al fuego, producto inflamable.

10 | HMIS

- Salud: 2
- Inflamabilidad: 2
- Reactividad: 0

11 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.